

Karta Techniczna

Taśma papierowa O67 – biała



Specyfikacja

Taśma papierowa na bazie skrobi ziemniaczanej, produkowana bez dodatku środków zmiękczających i plastyfikatorów. Przeznaczona do wykonywania konserwatorskich passe-partout, teczek oraz opakowań ochronnych stosowanych w oprawie obrazów. Nie zawiera substancji kwasowych.

Formaty dostępne od ręki:

szerokość rolki: 2,5 cm - nawój ok. 50 m; 5 cm - nawój ok. 50 m

Grubość/Gramatura:

ok. 70 gsm

Charakterystyka materiału:

- gramatura papieru zabezpieczającego: 60 g/m²,
- 100% bielona celuloza,
- bez dodatku włókien pochodzących z recyklingu,
- bez zawartości włókien drzewnych,
- liczba Kappa: 1-2 – materiał bez ligniny,
- pH ok. 7,0 – materiał bezkwasowy (zgodnie z normą ISO 6588-1:2020),
- bez rezerwy alkalicznej (buforu),
- zaklejanie neutralne/syntetyczne (bez dodatku alunu),
- bez optycznych wybielaczy,
- klej na bazie skrobi ziemniaczanej o gramaturze ok. 10 g/m²,
- bez dodatku środków zmiękczających, plastyfikatorów oraz innych dodatków,
- pH kleju ok. 7,0.

Sposób stosowania i wskazówki dotyczące użytkowania

Podczas zwilżania taśmy należy równomiernie zwilżyć wyłącznie stronę pokrytą klejem, używając wilgotnej gąbki lub nawilżacza. Nie należy stosować nadmiernej ilości wody. Stronę pokrytą klejem można łatwo rozpoznać, porównując obie strony taśmy – warstwa klejowa ma lekko żółtawe zabarwienie. Nie należy zanurzać całej taśmy w wodzie, ponieważ może to spowodować oddzielenie warstwy kleju od papieru. Doświadczenie pokazuje, że najskuteczniejszą metodą zwilżania jest użycie plastikowego pojemnika wypełnionego gąbką, przykrytego od góry wilgotną ściereczką gąbkową (patrz ilustracje 2 i 3 na stronie 1). Należy pamiętać, że pełna wytrzymałość połączenia klejowego zostaje osiągnięta dopiero po całkowitym wyschnięciu spoiny.

Charakterystyka materiału:

Klej aktywowany jest przez zwilżenie wodą. Po wyschnięciu zapewnia trwałe i mocne połączenie. W przeciwieństwie do taśm samoprzylepnych taśmę można usunąć po ponownym zwilżeniu wodą. Aby odkleić taśmę od podłoża, należy zwilżyć ją przez 5–10 minut, a następnie ostrożnie usunąć.

Dodatkowe informacje, w tym nasza Gwarancja Jakości, certyfikaty niezależnych instytucji badawczych oraz informacje dotyczące sposobu stosowania i instrukcje użytkowania, dostępne są na stronie internetowej klug-conservation.com.