Karta Techniczna

Płyta o strukturze plastra miodu 079 – naturalna biel ze strukturą falistą

Specyfikacja	Płyty o strukturze plastra miodu wykonane z materiałów odpornych na starzenie, zgodnie z normą EN ISO 9706. Doskonale nadają się jako płyty podkładowe do podpierania wielkoformatowych obiektów, takich jak grafiki, plakaty, tekstylia, obrazy oraz tapety. Płyty produkowane są bez dodatku optycznych wybielaczy i uzyskały pozytywny wynik testu Photographic Activity Test (PAT) zgodnie z normą ISO 18916.
Formaty dostępne od ręki:	126 × 200 cm
Gramatura:	1350 gsm
Papier okładzinowy:	• 100% bielona celuloza, • bez dodatku włókien pochodzących z recyklingu, • bez zawartości włókien drzewnych, • liczba Kappa: 1–2 – materiał bez ligniny, • pH 7,5–10,0 – materiał bezkwasowy (zgodnie z normą ISO 6588-1:2021), • rezerwa alkaliczna > 2% naturalnego węglanu wapnia (GCC), • zaklejanie neutralne/syntetyczne (bez dodatku ałunu), • bez optycznych wybielaczy, • pozytywny wynik testu Photographic Activity Test (PAT) zgodnie z normą ISO 18916:2025, • klej dyspersyjny niezawierający rozpuszczalników ani plastyfikatorów (środków zmiękczających), • pH kleju ok. 7,0.

Jakość produktu odpowiada wymaganiom technologicznym następujących norm:

- DIN EN ISO 9706:2026; Informacja i dokumentacja – Papier przeznaczony do dokumentów – Wymagania dotyczące trwałości.
- DIN ISO 16245:2023 – typ A; Informacja i dokumentacja – Pudła, okładki na dokumenty oraz inne opakowania wykonane z materiałów celulozowych, przeznaczone do przechowywania dokumentów papierowych i pergaminowych.
- NF Z 40-014; Wymagania i kryteria dotyczące wyboru papierów i kartonów przeznaczonych do przechowywania dokumentów papierowych i pergaminowych.
- ANSI/NISO Z39.48; Amerykańska norma dotycząca trwałości papieru przeznaczonego do publikacji oraz dokumentów przechowywanych w bibliotekach i archiwach.
- DIN 6738:2007; Najwyższy poziom trwałości LDK 24-85.

Dodatkowe informacje, w tym nasza Gwarancja Jakości, certyfikaty niezależnych instytucji badawczych oraz informacje dotyczące sposobu stosowania i instrukcje użytkowania, dostępne są na stronie internetowej klug-conservation.com.

© KLUG-CONSERVATION, 2026
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na naszej wiedzy technicznej oraz doświadczeniu praktycznym. Ze względu na wiele czynników mogących mieć wpływ na sposób użytkowania i zastosowanie produktu, zaleca się przeprowadzenie własnych prób przed jego użyciem. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią prawnie wiążącej gwarancji określonych właściwości produktu ani jego przydatności do konkretnego zastosowania. Na podstawie podanych specyfikacji nie mogą być wysuwane żadne roszczenia prawne. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz korekty ewentualnych błędów bez wcześniejszego powiadomienia.