

Karta Techniczna

Tektura do opraw i passe-partout 015 – jasnobiała, wielowarstwowa



Specyfikacja

Ekonomiczna, jasnobiała tektura do opraw i passe-partout, barwiona w masie, idealna do wykonywania opraw o jakości konserwatorskiej, montażu prac, ekspozycji oraz zastosowań muzealnych. Dostępna również w formacie ponadwymiarowym (182 × 252 cm).

Formaty dostępne od ręki:

84 x 124 cm, 124 x 144 cm, 170 x 252 cm, 124 × 144 cm

Grubość/Gramatura:

0,75 mm/550 gsm; 1,5 mm/1130 gsm; 2,6 mm/1970 mm; 3,0 mm/2200 gsm

Charakteryzacja materiału:

- 100% bielona celuloza
- bez dodatku włókien z recyklingu
- bez zawartości włókien drzewnych
- liczba Kappa 1–2 = materiał bez ligniny
- pH 7,5–10,0 = bezkwasowa (zgodnie z ISO 6588-1:2021)
- bufor alkaliczny > 3% naturalnego węgla wapnia (GCC)
- zaklejanie neutralne/syntetyczne (bez dodatku alunu)
- pozytywny wynik testu aktywności fotograficznej (PAT) zgodnie z ISO 18916:2025
- klej dyspersyjny niezawierający rozpuszczalników ani plastifikatorów (środków zmiękczających)
- pH kleju ok. 7,0
- klej również posiada pozytywny wynik testu aktywności fotograficznej (PAT) zgodnie z ISO 18916:2025

Zgodność z normami:

Jakość produktu odpowiada wymaganiom następujących norm:

- DIN EN ISO 9706:2026 – Informacja i dokumentacja – Papier do dokumentów – Wymagania dotyczące trwałości.
- DIN ISO 16245:2023 – Typ A – Informacja i dokumentacja – Pudła, okładki aktowe oraz inne opakowania wykonane z materiałów celulozowych do przechowywania dokumentów papierowych i pergaminowych.
- ANSI/NISO Z39.48 – Amerykańska norma dotycząca trwałości papieru przeznaczonego do publikacji oraz dokumentów przechowywanych w bibliotekach i archiwach.
- DIN 6738:2007 – Najwyższa klasa trwałości LDK 24–85.

Dodatkowe informacje, w tym nasza Gwarancja Jakości, certyfikaty niezależnych instytucji badawczych oraz informacje dotyczące sposobu stosowania i instrukcje użytkowania, dostępne są na stronie internetowej klug-conservation.com.

© KLUG-CONSERVATION, 2026

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na naszej wiedzy technicznej oraz doświadczeniu praktycznym. Ze względu na wiele czynników mogących mieć wpływ na sposób użytkowania i zastosowanie produktu, zaleca się przeprowadzenie własnych prób przed jego użyciem. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią prawnie wiążącej gwarancji określonych właściwości produktu ani jego przydatności do konkretnego zastosowania. Na podstawie podanych specyfikacji nie mogą być wysuwane żadne roszczenia prawne. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz korekty ewentualnych błędów bez wcześniejszego powiadomienia.