

Karta Techniczna

Tektura archiwalna 04799 – szaro-niebieska / naturalna biel



Specyfikacja

Tektura archiwalna w kolorze szaro-niebieskim / naturalnej bieli, z miękkim rdzeniem oraz specjalnie uszlachetnioną powierzchnią wierzchnią, odporną na zabrudzenia, ścieranie i umożliwiającą wymazywanie. Doskonałe właściwości w zakresie rowkowania i perforowania dzięki zrównoważonemu układowi włókien w kierunku podłużnym i poprzecznym oraz wysokiej zawartości włókien długich.

Idealna jako materiał do produkcji pudeł archiwizacyjnych, teczek i opakowań ochronnych o dużej grubości materiału.

Formaty dostępne od ręki/gratula:

104 × 147,3 cm – 550, 670, 810, 955, 1070, 1190, 1310 g/m²
104 × 172 cm – 550 g/m²

Charakterystyka materiału

- 100% bielona celuloza
- bez zastosowania włókien pochodzących z recyklingu
- bez zawartości włókien drzewnych
- poziom Kappa < 5 = bez ligniny
- pH 7,5–10,0 = bezkwasowa (zgodnie z ISO 6588-1:2021)
- rezerwa alkaliczna > 3% naturalnego węgla wapnia (GCC)
- zaklejenie: neutralne/syntetyczne (bez dodatku alunu)
- stopień zaklejenia wg Cobb60 < 25
- bez optycznych środków wybielających
- światłotrwałość ok. 7–8 (= bardzo wysoka) według skali wełnianej (EN ISO 105-B02)
- warstwa wierzchnia: jednolity kolor szaro-niebieski, warstwa spodnia: naturalna biel
- brak przebarwień i migracji barwnika zgodnie z DIN ISO 16245:2012
- specjalne wzmocnienie powierzchni (odporność na zabrudzenia i możliwość wymazywania)
- pozytywny wynik testu aktywności fotograficznej (PAT) zgodnie z ISO 18916:2025
- klej dyspersyjny wolny od rozpuszczalników i plastifikatorów (środków zmiękcujących)
- pH ok. 7,0

Jakość ta odpowiada wymaganiom technologicznym następujących norm:

DIN EN ISO 9706:2026

Informacja i dokumentacja – Papier do dokumentów – Wymagania dotyczące trwałości

DIN ISO 16245:2023 – typ A

Informacja i dokumentacja – Pudełka, teki oraz inne obudowy wykonane z materiałów celulozowych przeznaczone do przechowywania dokumentów papierowych i pergaminowych

NF Z 40-014

Wymagania i kryteria dotyczące wyboru papierów i tektur do przechowywania dokumentów papierowych i pergaminowych

ANSI/NISO Z39.48

Amerkańska norma dotycząca trwałości papieru przeznaczonego do publikacji oraz dokumentów przechowywanych w bibliotekach i archiwach

DIN 6738:2007

Najwyższy poziom trwałości LDK 24-85

Dodatkowe informacje, w tym nasza Gwarancja Jakości, certyfikaty niezależnych instytucji badawczych oraz informacje dotyczące sposobu stosowania i instrukcje użytkowania, dostępne są na stronie internetowej klug-conservation.com.

© KLUG-CONSERVATION, 2026

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na naszej wiedzy technicznej oraz doświadczeniu praktycznym. Ze względu na wiele czynników mogących mieć wpływ na sposób użytkowania i zastosowanie produktu, zaleca się przeprowadzenie własnych prób przed jego użyciem. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią prawnie wiążącej gwarancji określonych właściwości produktu ani jego przydatności do konkretnego zastosowania. Na podstawie podanych specyfikacji nie mogą być wysuwane żadne roszczenia prawne. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz korekty ewentualnych błędów bez wcześniejszego powiadomienia.